

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сорт «Экстра»

<i>Наименование пороков древесины и дефектов обработки</i>	<i>Нормы и ограничения пороков</i>	
	<i>лицевая сторона</i>	<i>не лицевая сторона</i>
<i>1. Сучки сросшиеся и здоровые</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>2. Сучки несросшиеся, частично сросшиеся, гнилые, загнившие, табачные, отверстия от выпавших сучков</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>3. Синева, химические окраски, ложное ядро, засмолок, сердцевина</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>4. Смоляные кармашки и прорость</i>	<i>Смоляной карман ширина не более 1 мм, длина не более 15 мм на изделие</i>	<i>допускаются</i>
<i>5. Заболонь</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>6. Трещины</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>7. Серцевина</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>8. Механические повреждения</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>
<i>9. Побурения, покраснения, заболонь</i>	<i>Допускается в виде пятен и полос до 5% площади изделия</i>	<i>допускается</i>
<i>10. Непрострог</i>	<i>Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм суммарная длина не должна составлять более 25% от длины изделия</i>	<i>не допускается</i>
<i>11. Выпавшие сучки на кромке детали</i>	<i>Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской</i>	<i>допускаются</i>
<i>12. Вмятины, сколы, вырыв</i>	<i>Не допускается</i>	<i>допускается</i>

Сорт «Прима/А»

Наименование пороков	Нормы и ограничения пороков	
	лицевая сторона	не лицевая сторона
1. Сучки, частично сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм	Допускаются диаметром до 10 мм в кол-ве не более 1 шт. на пог.м. Диаметр до 5 мм не более 2 шт. на пог.м. (один из пороков)	допускаются
2. Сучки здоровые сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм	Допускаются диаметром до 15 мм в кол-ве не более 1 шт. на пог.м. Диаметр до 5 мм не более 2 шт. на пог.м. (один из пороков)	допускаются
3. Темные и несросшиеся сучки	Не допускается	допускаются
4. Выпавшие сучки по пласти и пазе	Не допускаются	допускаются несквозные
5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип)	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются несквозные
6. Трещины несквозные шириной до 1 мм, глубиной не более 4 мм	Только нитевидные. Допускаются микротрещины суммарной длиной до 300 мм на изделие	допускаются
7. Смоляные кармашки и прорость.	Либо сучок, либо смоляной карман. Смоляной карман ширина не более 1 мм, длина не более 50 мм.	допускаются
8. Червоточины	Не допускаются	Допускаются несквозные
9. Вмятины сколы, вырывы	Допускаются глубиной не более 1 мм в количестве до 1 шт. на изделие	допускаются
10. Ядровые пятна, побурение, заболонь	Допускаются в виде пятен и полос до 50% площади изделия	допускаются
11. Бахрома, гнили, обзол, рак, пасынок	Не допускаются	допускаются
12. Синева	Не допускается	допускаются
13. Сердцевина	Не допускается в доске пола	допускаются
14. Непрострог	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм суммарная длина не должна составлять более 15% от длины изделия	допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок
15. Вмятины, сколы, вырыв	Допускаются глубиной не более 1 мм в количестве до 1 шт. на изделие	допускаются

Сорт «АВ»

Наименование пороков	Нормы и ограничения пороков	
	лицевая сторона	не лицевая сторона
1. Сучки здоровые, сросшиеся, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются без ограничений	допускаются
2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, с трещинами шириной до 1 мм	Допускаются диаметром до 20 мм, в кол-ве не более 2 шт. на пог.м. Диаметр до 8 мм не учитываются	допускаются
3. Сучки несросшиеся, невыпадающие	Допускаются диаметром до 15 мм, в кол-ве не более 2шт на 1 пог.м. Диаметр до 8 мм - не учитываются	допускаются
4. Выпавшие сучки	Не допускаются	допускаются
5. Выпавшие сучки на кромке шипа	Допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской	допускаются
6. Трещины несквозные	Допускаются несквозные, шириной не более 1 мм суммарной длиной не более 1/3 длины изделия	допускаются
7. Смоляные кармашки и прорость.	Допускаются размерами до 5x70 мм не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия (один из двух пороков)	допускаются
8. Червоточина	Не допускается	допускаются несквозные
9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	Допускаются размерами до 10 x 5 мм и глубиной до 4 мм. Не более 1 шт. на 1 пог.м. изделия	допускаются
10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро	Допускаются до 75% площади изделия	допускаются
11. Бахрома, гнили	Не допускается	допускаются
12. Засинение	Не допускается	допускаются
13. Сердцевина	Не допускается в доске для пола	допускаются
14. Непрострог	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина должна составлять не более 50% от длины изделия	допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил
15. Вмятины, сколы, вырыв	Допускаются глубиной до 2 мм, не более 1 шт. на пог.м., глубиной менее 2 мм без ограничений	допускаются

Сорт «ВС»

Наименование пороков	Нормы и ограничения пороков	
	лицевая сторона	не лицевая сторона
1. Сучки любые, кроме выпавших	<i>Допускаются</i>	<i>допускаются</i>
2. Выпавшие сучки	<i>Не допускаются</i>	<i>допускаются</i>
3. Трещины несквозные	<i>Допускаются</i>	<i>допускаются</i>
4. Трещины сквозные	<i>Не допускаются</i>	<i>не допускаются</i>
5. Смоляные кармашки	<i>Допускаются</i>	<i>допускаются</i>
6. Червоточина	<i>Допускаются поверхностные глубиной не более 5 мм, диаметром отверстия до 5 мм, количеством не более 2 шт. на изделие</i>	<i>допускаются</i>
7. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина	<i>Допускаются размерами до 20x10 мм и глубиной не более 3 мм в количестве не более 3 шт. на изделие</i>	<i>допускаются</i>
8. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро	<i>Допускаются</i>	<i>допускаются</i>
9. Засмолок, свилеватость, завиток, глазки, крень	<i>Допускаются</i>	<i>допускаются</i>
10. Бахрома, гнили	<i>Не допускается</i>	<i>допускаются</i>
11. Синева	<i>Допускается не более 50% площади изделия</i>	<i>допускаются</i>
12. Непрострог	<i>Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия</i>	<i>допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок</i>
13. Сердцевина	<i>Допускается</i>	<i>допускается</i>
14. Прорость	<i>Допускается размером до 8x70 мм не более 2 шт. на изделие</i>	<i>допускается</i>

- предельные отклонения от номинальных размеров изделия должны быть не более:

- по толщине: 0/+0,5 мм, по ширине: 0/+1 мм, по длине: 0/+2 мм